

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

MXBON® 12620 предназначен для склеивания цилиндрических деталей фитингов. Продукт представляет собой однокомпонентный материал на акриловой основе с низкой вязкостью зеленого цвета. Продукт может заменить традиционные болты или фитинги благодаря простоте процесса сборки, высокой эффективности и качеству. Продукт затвердевает в отсутствие воздуха, продукт можно ускорить с помощью активатора 017649.

Технология	Акрил
Класс химического соединения	Эфир диметакрилата
Внешний вид (незаполимеризованный)	Жидкость зеленого цвета
Компоненты	Однокомпонентный – смешивание не требуется
Вязкость	Высокая, тиксотропный
Тип полимеризации	Анаэробный
Вторичная полимеризация	Активатор
Применение	Фиксация цилиндрических соединений
Прочность	От средней до высокой

NSF International

Зарегистрировано по NSF категории S5 для использования в качестве удерживающих составов, где отсутствует возможность контакта с пищевыми продуктами в зонах обработки пищевых продуктов и вокруг них. Примечание. Это региональное одобрение. Обратитесь в местный центр технического обслуживания для получения дополнительной информации и разъяснений.


СВОЙСТВА НЕЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

Удельный вес при 25 °С	1.1
Температура вспышки	См. паспорт безопасности (SDS)
Вязкость по Брукфилду - RVT, 25 °С, мПа·с (сР)	
Шпиндель 5, 20 об/мин	от 5,000 до 12,000
Срок хранения	24 месяца в закрытом виде от 8 до 24°С

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ПОЛИМЕРИЗАЦИИ


Зависимость скорости полимеризации от материала

Скорость полимеризации зависит от используемого материала. На приведенном ниже графике показано изменение прочности на сдвиг стальных штифтов и хомутов со временем в сравнении с различными материалами, испытанными в соответствии со стандартом ISO 10123.




Зависимость скорости полимеризации от зазора

Скорость полимеризации будет зависеть от зазора склеивания. Зазоры в резьбовых соединениях зависят от типа, качества и размера резьбы. На следующем графике показано изменение прочности на сдвиг со временем на стальных штифтах и втулках при различных контролируемых зазорах, испытанных в соответствии с ISO 10123.




Зависимость скорости полимеризации от температуры

Скорость полимеризации будет зависеть от температуры. На приведенном ниже графике показано изменение прочности на сдвиг со временем при различных температурах на стальных штифтах и втулках, испытанное в соответствии с ISO 10123.



Зависимость скорости полимеризации от активатора

Там, где скорость полимеризации неприемлемо велика или имеются большие зазоры, нанесение активатора на поверхность улучшит скорость отверждения. На приведенном ниже графике показано изменение прочности на сдвиг со временем на штифтах и втулках из бихромата цинка с использованием активатора 017649, испытанных в соответствии с ISO 10123.



ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ЗАПОЛИМЕРИЗОВАННОГО ПРОДУКТА

Адгезионные свойства – Прочность на сдвиг

После 24 часов при 25 °С

Удельная прочность на сдвиг, ISO 10123:

	N/mm ²	psi
Стальные вал и втулка	≥ 17	2,465

После 24 часов при 25°С, затем через 24 часа при 177°С, тестирование при 25°С

Удельная прочность на сдвиг, ISO 10123:

	N/mm ²	psi
Стальные вал и втулка	≥ 24	3,480

СТАНДАРТНАЯ СОПРОТИВЛЯЕМОСТЬ ВНЕШНИМ ФАКТОРАМ


Полимеризация в течение 1 недели при 25 °С

Прочность на сдвиг при сжатии, ISO 10123,

Стальные штифты и втулки

Тепловое старение

Выдержка при указанных температурах и испытание при 25 °С



Стойкость к химическим веществам/растворителям

Выдержка при указанных температурах и испытание при 25 °С

Среда	% от начальной прочности			
	°С	°С	°С	°С
Неэтилированный бензин	25	100	90	90
Вода/этилен гликоль 50/50	87	95	85	85
Изопропиловый спирт / IPA	25	90	85	75
Ацетон	25	95	90	80

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Этот продукт не рекомендуется использовать в системах с чистым кислородом и/или в системах с высоким содержанием кислорода, а также с хлором или другими сильными окислителями. Если для очистки поверхностей перед склеиванием используются системы промывки, важно проверить совместимость моющего раствора с клеем. В некоторых случаях эти растворы могут повлиять на отверждение и характеристики клея. Этот продукт не рекомендуется для использования на некоторых пластмассах. Пользователям рекомендуется подтвердить совместимость продукта с такими материалами.

Меры предосторожности при хранении и обращении

Храните клей в прохладном и сухом месте. Рекомендуемая температура хранения от 8°С до 24°С. Подробную информацию см. в паспорте безопасности (SDS). Срок годности два года с даты изготовления в оригинальной упаковке при оптимальных условиях.

1. Избегайте контакта с кожей и глазами.
2. При попадании на кожу смыть водой.
3. Если клей попал в глаза, держите глаза открытыми и тщательно промойте их водой. Немедленно обратитесь за медицинской помощью.
4. Храните материал в недоступном для детей месте.

Инструкция по применению

Для сборки

1. Поверхности подложки должны быть чистыми и обезжиренными.
2. Тщательно встряхните продукт перед использованием.
3. Если скорость отверждения слишком низкая, рассмотрите возможность использования активатора.
4. Нанесите несколько капель на гайку и болт.
5. Соберите и затяните, как требуется.
6. Во избежание засорения носика флакона не позволяйте наконечнику касаться металлических поверхностей во время нанесения.

Для разборки и очистки

1. Используйте локальный нагрев (250 °С) для раскручивания гаек и болтов, разбирайте, пока они горячие.
2. С помощью проволочной щетки очистите обгоревший продукт.

Примечание

Данные, содержащиеся здесь, представлены только в информационных целях и считаются надежными. Тем не менее, Cartell Chemical Co., Ltd не несет ответственности за какие-либо результаты, полученные лицами, методы которых Cartell Chemical Co., Ltd не контролирует. Пользователь несет ответственность за определение пригодности продуктов Cartell Chemical Co., Ltd или любых методов производства, упомянутых в данном документе, для конкретной цели, а также за принятие таких мер предосторожности, которые могут быть рекомендованы для защиты имущества и людей от любых опасностей, которые могут возникнуть. При использовании любой продукции Cartell Chemical Co., Ltd. отказывается от всех гарантий, явных или подразумеваемых, включая гарантии товарного состояния или пригодности для конкретной цели, вытекающие из продажи или использования продуктов Cartell Chemical Co., Ltd. Cartell Chemical Co., Ltd также отказывается от какой-либо ответственности за косвенные или дополнительные убытки любого рода, включая упущенную выгоду.